

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

Indicados para desbaste em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.

Composição e Dados Técnicos

- **Mineral abrasivo:** Óxido de Alumínio;
- **Tipo de liga:** Resinoide;
- **Dureza:** R;
- **Reforço:** 3 Telas em fibra de vidro;
- **Embalagem:** 10 Discos.



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES (POL)	ESPECIFICAÇÕES (mm)
FT4700	4 ½" x 3/16" x 7/8"	114,3 x 4,8 x 22,2mm
FT4701	7" x 1/4" x 7/8"	180 x 6,4 x 22,2mm
FT4702	4 ½" x 1/4" x 7/8"	114,3 x 6,4 x 22,2mm

*As especificações estão ordenadas por: Diâmetro externo x espessura x diâmetro do furo.

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE DESBASTE

PROPRIEDADES:

Os Discos de desbaste de uso geral tipo 27 são destinados para uso na indústria metalúrgica. Utilizados em máquinas portáteis tipo esmerilhadeiras angular. Removem grande quantidade de material. **Possuem telas de reforço, proporcionando maior resistência durante a operação.**

Selecione o disco apropriado ao material e trabalho que será realizado. Antes de iniciar o uso, deixe o disco girar livre por 1 minuto em local protegido.

- Trabalhar de 30 a 45 graus com relação à peça obra;
- Efetue inspeção no disco antes de montá-lo, ele deve estar isento de trincas, lascas, empenamento etc;
- Monte o disco somente em equipamentos especificados e projetados para seu uso;
- Nunca force a montagem de um disco no eixo da máquina, verifique também se há folga excessiva, se houver não use o disco.

INSTRUÇÕES DE USO

SEGURANÇA

- Use sempre equipamentos de proteção individual e capa de proteção na máquina;
- Não utilize um disco que apresente algum defeito, principalmente trincas, lascas, empenamento, etc.
 - Não utilize discos com rotação superior à especificada no rótulo.

Mais informações podem ser consultadas na norma "ABNT NBR 15230 – Ferramentas Abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização".

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em sua embalagem original, em local seco, longe de umidade a temperatura deve estar entre 15°C e 27°C e a umidade entre 35% e 50%. Eles também devem estar longe do chão, janelas e paredes externas. O armazenamento incorreto pode causar uma redução considerável de seu desempenho. Os discos de corte devem ser armazenados na posição horizontal, a fim de evitar o empenamento do mesmo.

VALIDADE:

Os discos de corte possuem 3 anos de validade, conforme identificação no centro do disco.

SAC
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001



GK
ABRASIVOS